


# UV PLUS COVERING



**UV PLUS COVERING** is an aluminum external protection covering composed of three layers of polyester, aluminum and polyethylene, which provides resistance both to ultra violet radiation and other atmospheric agents.

Available in Insulation of: **ISOPIPE TC (+110°C)** or **ISOPIPE HT-HF (+175°C)**.

For more information please refer to ISOPIPE TC & ISOPIPE HT-HF Technical Data Sheet (TDS).

**Pet:** Water moisture barrier, reducing permeability.

**Aluminum:** An excellent insulator, improving permeability.

**HD/LLDPE:** A not to crinkle synthesis, in order to be easily glued over ISOPIPE insulation.

Proprietà	Dati tecnici	Metodo di prova	Rapporti di Lab/ TEST
Permeabilità (μ)	0.03 gr/m <sup>2</sup> / 24h 90% rel. humidity a 38°C	EN 13469, EN 12086	self monitoring, RTU/ BDA KEUR
Range di Temperature (°C)	<b>UV PLUS Film:</b> -40°C a +100°C		
	<b>Autoadesivo:</b> -40°C a +110°C		
Spessore	<b>UV PLUS Film:</b> 99 μm	DIN 53370	self monitoring
	<b>Autoadesivo:</b> 70 μm, <b>Spessore del rivestimento:</b> +85 μm		self monitoring
Peso della Copertura	125 g/m <sup>2</sup>	ISO 536	
Resistenza alla Trazione del Film	Longitudinal 75 N, Transversal 78 N	DIN 55531	
Resistenza alla Trazione del Adesivo	Longitudinal 40 N/15mm, Transversal 41 N/15mm	DIN 55531	
UV Resistenza	Molto buona	ASTM D 518	self monitoring
Resistenza agli Agenti Atmosferici	Molto buona		
Resistenza ad Oli e Grassi	Molto buona	ASTM D 471	self monitoring
Resistenza Chimica	Acidi diluiti, alifatici, idrocarburi, alcoli	Resistenza	
	Alcali diluiti, idrocarburi aromatici e alogenati	Resistenza moderata	
Garanzia	5 anni		

I valori citati sono stati misurati nel nostro laboratorio, in condizioni normali. Possono variare senza preavviso. Si prega di controllarli prima di qualsiasi uso speciale.

## Vasta gama di applicazioni



## Gamma di prodotti



**ISOPIPE® S.A.**

[www.isopipe.eu](http://www.isopipe.eu)

**GRECIA**  
Sede Centrale:  
Nafpliou & Daskalogianni  
144 52 Metamorfofi Attikis  
T.: +30 210 28 28 603  
F.: +30 210 28 19 210  
E.: export@isopipe.gr

**Stabilimento:**  
73rd km Nat. Road Athens - Lamia  
341 00 Ritsona Halkida  
T.: +30 22620 89 800  
F.: +30 22620 72 006  
E.: export@isopipe.gr

**SPAGNA**  
Barcellona:  
C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamariu)  
08205, Sabadell, Barcelona, España

**Madrid:**  
Calle Pedro Duque, 5,  
Poligono Industrial GITESA,  
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),  
Comunidad de Madrid

T.: +34 93 879 1195  
F.: +34 93 879 1313  
E.: pedidos@isopipe.es

**REGNO UNITO**  
Sede Centrale:  
178 Seven Sisters Road  
London N7 7PX  
United Kingdom

**Magazzini:**  
Airfield Industrial Estate Warboys,  
Huntingdon  
Cambridgeshire PE28 2SH  
United Kingdom

T.: +30 210 28 28 603  
E.: orders@isopipe.eu