

Φύλλο Τεχνικών Δεδομένων

ISOPIPE® HT-HF




Ethylene
Propylene
Diene
Monomer
EPDM

Το ISOPIPE HT-HF, είναι μια εύκαμπτη, ελαστομερής, αφρώδης μόνωση EPDM, ελεύθερη αλογόνων, για υψηλές θερμοκρασίες έως +175°C.

Ιδιότητες	Τεχνικά Στοιχεία	Μέθοδοι Ελέγχου	Εργαστήρια
Θερμική Αγωγιμότητα (λ)	0°C - 0.040 W/mk	EN ISO 8497	Fraunhofer IBP
	40°C - 0.045 W/mk		
Διαπερατότητα (μ)	≥4000	EN 13469, EN 12086	ΤΕΣΤ εργοστασίου
Ανοχές Θερμοκρασίας (°C)	-50°C έως +150°C (+175°C) (+ 85 °C εάν System, φύλλα, ρολλά είναι κολλημένα στο αντικείμενο με ολόκληρη την επιφάνειά του)	EN 14706 EN 14707	PAVUS
Συμπεριφορά στη Φωτιά (FR)	Euroclass E	EN ISO 11925-2	PAVUS
Πυκνότητα (ρ)	60 - 75 Kgr/m ³	EN 13470 & EN 1602	ΤΕΣΤ εργοστασίου
Πάχος (Ανοχές)	Σωλήνες: d ≤ 8mm ±1mm 8mm < d ≤ 18mm ±1.5mm d > 31mm ±3mm	PrEN 13467	ΤΕΣΤ εργοστασίου
	System, Φύλλα, Ρολλά: d ≤ 6mm ±1mm 6mm < d ≤ 19mm ±1.5mm d > 19mm ±2mm		
Ανοχές Διαμέτρου	Σωλήνες, System: Ø6 - Ø54: +1mm έως +2mm Ø60 - Ø88: +1mm έως +3mm	PrEN 13467	ΤΕΣΤ εργοστασίου
Σταθερότητα Διαστάσεων	1.5 - 3%	PrEN 14304, EN 1604	
Κλιματολογική Συμπεριφορά	Καλή		
Αντοχή σε Λάδια & Γράσα	Πολύ καλή	ASTM D 471	
Αντίσταση σε Ακτίνες UV	Πολύ καλή	ISO 4892-2	MIRTEC
Μείωση Θορύβου	Μέχρι 30dB	DIN 4109	
Ελεύθερο Αλογόνων	Χωρίς	DIN VDE 0472 - section 815	MPA
PVC-ODP zero	Χωρίς		
CFC, HFC, HCFC	Χωρίς		
Οσμή	Ουδέτερη		

Τα αποτελέσματα έχουν μετρηθεί στο εργαστήριό μας, σε τυπικές συνθήκες. Μπορούν να μεταβληθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Παρακαλείσθε να βεβαιώνετε την ισχύ τους πριν από κάθε ειδική χρήση.

Γκάμα Προϊόντων



Εφαρμογές



ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

ΕΛΛΑΔΑ
Κεντρικά Γραφεία:
Ναυπλίου & Δασκαλογιάννη
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Τ.: +30 210 28 28 603
Φ.: +30 210 28 19 210
Ε.: export@isopipe.gr

Εργοστάσιο:
73ο χιλ. Εθν. Οδού Αθήνας - Λαμίας
341 00 Ριτσώνα Χαλκίδα
Τ.: +30 22620 89 800
Φ.: +30 22620 72 006
Ε.: export@isopipe.gr

ΙΣΠΑΝΙΑ
Βαρκελώνη:
C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)
08205, Sabadell, Barcelona, España

Μαδρίτη:
Calle Pedro Duque, 5,
Polígono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Madrid Community

Τ.: +34 93 879 1195
Φ.: +34 93 879 1313
Ε.: pedidos@isopipe.es

ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Κεντρικά Γραφεία:
178 Seven Sisters Road
London N7 7PX
United Kingdom

Αποθήκη:
Airfield Industrial Estate Warboys, Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
United Kingdom

Τ.: +44 (0) 208 299 9545
Ε.: orders@isopipe.eu