

ISOPIPE®

HT-HF



Ethylene
Propylene
Diene
Monomer
EPDM



ISOPIPE HT-HF est un isolant en mousse de caoutchouc synthétique (élastomère) à cellules fermées sans halogène type EPDM, destiné aux températures allant jusqu'à +175°C.

Propriété	Données Techniques	Méthode d'essai	Lab/ Rapports d'Essais
Conductivité Thermique (λ)	0°C - 0.040 W/mk 40°C - 0.045 W/mk	EN ISO 8497	Fraunhofer IBP
Perméabilité (μ)	≥4000	EN 13469, EN 12086	self monitoring
Plage de Température (°C)	-50°C à +150°C (+175°C) (+85°C Si le Système, les Feuilles et les Rouleaux sont collés sur toute sa surface de l'objet)	EN 14706 EN 14707	PAVUS
Résistance au Feu	Euroclass E	EN ISO 11925-2	PAVUS
Densité (ρ)	60 - 75 Kgr/m³	EN 13470 & EN 1602	self monitoring
Épaisseur (Tolérances)	Tuyaux: d ≤ 8mm ±1mm 8mm < d ≤ 18mm ±1.5mm d > 31mm ±3mm Système, Plaques, Rouleaux: d ≤ 6mm ±1mm 6mm < d ≤ 19mm ±1.5mm d > 19mm ±2mm	PrEN 13467	self monitoring
Tolérance sur Diamètre	Tuyaux, System: Ø6 - Ø54: +1mm à +2mm Ø60 - Ø88: +1mm à +3mm	PrEN 13467	self monitoring
Stabilité Dimensionnelle	1.5 - 3%	PrEN 14304, EN 1604	
Résistance aux Intempéries	Bon		
Résistance à l'Huile et à la Graisse	Très bon	ASTM D 471	
Résistance UV	Très bon	ISO 4892-2	MIRTEC
Réduction du Bruit	Jusqu'à 30dB	DIN 4109	
Halogène	Sans	DIN VDE 0472 - section 815	MPA
PVC-ODP zero	Sans		
CFC, HFC, HCFC	Sans		
Odeur	Neutre		

Les valeurs susmentionnées sont celles qui ont été mesurées dans notre laboratoire, en conditions typiques. Elles peuvent changer sans avis préalable. Merci de nous demander de les confirmer en cas de toute utilisation spéciale.

Une vaste gamme d'applications



Chauffage



Plomberie



Système de climatisation



Réfrigération



Énergie solaire



Vapeur

Gamme de produits



Tuyaux



Slit & Seal



Système



Plaques



Rouleaux

ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

GRÈCE
Siège social:
Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfofi Attikis
T. : +30 210 28 28 603
F. : +30 210 28 19 210
E. : export@isopipe.gr

Usine:
73ème km Route Nat. Athènes - Lamia
341 00 Ritsona Halkida
T. : +30 22620 89 800
F. : +30 22620 72 006
E. : export@isopipe.gr

ESPAGNE
Barcelone:
C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)
08205, Sabadell, Barcelone, Espagne

Madrid:
Calle Pedro Duque, 5,
Poligono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Communauté de Madrid

T. : +34 93 879 1195
F. : +34 93 879 1313
E. : pedidos@isopipe.es

ROYAUME-UNI
Siège social:
178 Seven Sisters Road
Londres N7 7PX
Royaume-Uni

Entrepôt:
Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
Royaume-Uni

T. : +30 210 28 28 603
E: orders@isopipe.eu