

SOLAR COVERING

La cubierta SOLAR es una membrana de protección especial exterior de polímeros que ofrece resistencia a los rayos ultravioletas y agentes atmosféricos.

Disponibile en Blanco, Plata y negro.

Disponibile en aislamiento de: ISOPIPE TC (+110°C) o ISOPIPE HT-HF (+175°C).

Para más información por favor consulte las Fichas Técnicas de ISOPIPE TC e ISOPIPE HT-HF.



Protección UV: Película UV mejor protegida con alta resistencia a la temperatura hasta 80°C.

Barrera de vapor: Mejoramiento de la transmisión de vapor de agua.

Compuesto especial de PE: Reacción química con caucho, para lograr una mejor adherencia.

Protección UV: Película UV mejor protegida con alta resistencia a la temperatura hasta 80°C.

Compuesto especial de PE: Mejoramiento de la transmisión de vapor de agua.

Metaloceno compuesto de PE (aluminio): Reacción química con caucho para lograr una mejor adherencia para mayores propiedades mecánicas, corrosión y resistencia a la grasa.

Protección UV: Película UV mejor protegida con alta resistencia a la temperatura hasta 80°C.

Compuesto especial de PE: Mejoramiento de la transmisión de vapor de agua.

Compuesto especial de PE con negro carbón: Reacción química con caucho para lograr una mejor adherencia para mayores propiedades mecánicas.

Propiedades	Datos Técnicos	Norma	Prueba de Laboratorio
Temperaturas de Funcionamiento (°C)	-40°C hasta +80°C	ISO 306	TUV Nord Baltic Ltd., TNO, Swedcert, EBETAM
Espesor	< 0.40mm: ±0.1mm	DIN 53370	automonitorización
Resistencia a la Tracción (Pa)	>0.10 Mpa	ASTM D 882	
Alargamiento a la Rotura	>200%		
Resistencia UV	Muy buena	ISO 4892-2	MIRTEC
Resistencia al Clima	Muy buena	ISO 4892-2	MIRTEC
Resistencia Aceite y Grasa	Muy buena	ASTM D 471	automonitorización
Color de película aislante SOLAR	Blanco, Plata & Negro		
Garantía	3 años		

Los valores mencionados son los que se han medido en nuestro laboratorio, en condiciones típicas. Pueden ser modificadas sin previo aviso. Le rogamos que afirme su validez antes de cualquier uso especial.

Una amplia gama de aplicaciones



Una amplia gama de aplicaciones



ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

GRECIA
Oficina:
Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfofi Attikis
T.: +30 210 28 28 603
F.: +30 210 28 19 210
E.: export@isopipe.gr

Planta:
73rd km Nat. Road Athens - Lamia
341 00 Ritsona Halkida
T.: +30 22620 89 800
F.: +30 22620 72 006
E.: export@isopipe.gr

ESPAÑA
Barcelona:
C/ Costa l Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)
08205, Sabadell, Barcelona, España

Madrid:
Calle Pedro Duque, 5,
Poligono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Comunidad de Madrid

T.: +34 93 879 1195
F.: +34 93 879 1313
E.: pedidos@isopipe.es

REINO UNIDO
Oficina:
178 Seven Sisters Road
Londres N7 7PX
Reino Unido

Almacén:
Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
Reino Unido

T.: +30 210 28 28 603
E.: orders@isopipe.eu