

ISOGLUE[®] 255



Descrizione

ISOGLUE 255 è un adesivo a base di solvente specificatamente ideato per giunzioni uniformi e sicure di materiali isolanti flessibili, come tubi elastomerici e fogli applicati su linee ad alta temperatura. Adatto per applicazioni su tubi e cisterne con temperature fino a 120°C.

Dati Tecnici

Proprietà	Dati Tecnici
Sostanze Chimiche	Gomma in policloroprene con resina.
Contenuti Solidi	21.5 ±1%.
Viscosità	1800 ± 300 cps. (Brookfield RVT sp.n°4 @ 25°C)
Applicazione	Roller, Brush or Spatula
Copertura	3-4 m ² / litro
Conservazione	Da conservare nei contenitori iniziali, ben chiusi, a temperature tra 5°C - 40°C.
Durata di Vita	Il prodotto ha una durata di 18 mesi se conservato alle condizioni summenzionate.

I valori citati sono stati misurati nel nostro laboratorio, in condizioni normali. Possono variare senza preavviso. Si prega di controllarli prima di qualsiasi uso speciale.

Metodo di Applicazione

Le superfici dove applicare l'adesivo **ISOGLUE 255**, devono essere pulite, lisce, asciutte senza residui di altri materiali, oli grassi ed altre impurità. Le superfici preparate e verniciate devono essere controllate per assicurarsi che l'isolamento non si stacchi dopo l'applicazione. La superficie di applicazione deve essere prima pulita con una spazzola o con un panno pulito. In seguito, mescolare ben bene la sostanza adesiva (in modo da ottenere una miscela uniforme, senza residui sul fondo del contenitore e senza evidenti striature) prima ed anche durante l'uso. Infine, si consiglia di riportare l'adesivo a temperatura ambiente prima dell'uso, se esposto a temperature inferiori a 15°C per un periodo lungo.

Applicare uniformemente uno strato di adesivo su entrambe le superfici da unire. Lasciare asciugare le superfici su cui è stato applicato il prodotto (che resterà comunque coloso) prima di unire le due parti (da 10 fino a 40 minuti dopo l'applicazione dell'adesivo, secondo le condizioni di circolazione dell'aria nell'ambiente). Controllare se la sostanza adesiva si è seccata, utilizzando la procedura di prova touch-push. Assicurarsi che il materiale isolante sia collocato nella posizione desiderata prima del contatto delle superfici tra loro, poiché l'adesivo aderisce immediatamente e quindi ricollocare le parti in seguito all'applicazione è difficile. Inoltre, esercitare una pressione moderata su tutta l'area di aderenza, in modo da assicurarsi il contatto completo. In seguito, lasciare asciugare il prodotto per 24 ore prima del funzionamento dell'impianto e l'applicazione di coperture, nastri adesivi, protezione, ecc.

Precauzioni

A temperature inferiori ai +5°C oppure in condizioni di elevata umidità (oltre l'80% circa) esiste la possibilità di condensare sulle superfici da far aderire, oppure di formazione di altri strati colosi. In questi casi, la giunzione può risultare difettosa. E' possibile testarla con l'uso di carta assorbente o carta crepa.

Solo ad uso professionale. Evitare calore, scintille, fiamme ed utilizzare solo con appropriata ventilazione. Chiudere il contenitore dopo l'uso. Per ulteriori informazioni, si prega di consultare la Scheda di Sicurezza.

Le informazioni, e soprattutto le avvertenze in relazione all'applicazione e l'uso finale di tale prodotto sono fornite in buona fede, in base alle attuali conoscenze ed esperienze circa la conservazione, l'utilizzo e l'applicazione in condizioni normali. In pratica, le differenze dei materiali, dei sostrati e delle condizioni reali di applicazione del prodotto non hanno alcuna garanzia inerente la commercializzazione ovvero l'adeguatezza per determinati scopi, nè emerge alcuna responsabilità derivante da qualunque rapporto legale, dalle presenti informazioni, da eventuali raccomandazioni per iscritto o anche da qualsivoglia altri consigli forniti.

ISOPIPE[®] S.A.

www.isopipe.eu

GRECIA
Sede Centrale:
Nafplio & Daskalogianni
144 52 Metamorfofi Attikis
T.: +30 210 28 28 603
F.: +30 210 28 19 210
E.: export@isopipe.gr

Stabilimento:
73rd km Nat. Road Athens - Lamia
341 00 Ritsona Halkida
T.: +30 22620 89 800
F.: +30 22620 72 006
E.: export@isopipe.gr

SPAGNA
Barcelona:
C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamari) 08205, Sabadell, Barcelona, España

Madrid:
Calle Pedro Duque, 5,
Poligono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Comunidad de Madrid

T.: +34 93 879 1195
F.: +34 93 879 1313
E.: pedidos@isopipe.es

REGNO UNITO
Sede Centrale:
178 Seven Sisters Road
London N7 7PX
United Kingdom

Magazzini:
Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
United Kingdom

T.: +30 210 28 28 603
E.: orders@isopipe.eu