

ISOGLUE® 255



Description

ISOGLUE 255 est un adhésif de contact à base de solvant conçu spécialement pour coller uniformément et solidement les isolants flexibles tels que les tuyaux et les feuilles en élastomère sur des lignes à haute température. Convient aux tuyaux et réservoirs avec des températures de service allant jusqu'à 120°C.

Données Techniques

Propriété	Données Techniques
Base Chimique	Caoutchouc polychloroprène avec résines.
Contenu Solides	21.5 ±1%.
Viscosité	1800 ± 300 cps. (Brookfield RVT sp.n°4 @ 25°C)
Application	Rouleau, Pinceau ou Spatule
Couverture	3-4 m ² / litre
Stockage	Stocker dans les récipients d'origine non ouverts à des températures comprises entre 5°C et 40°C.
Durée de vie du produit	18 mois d'entreposage si stockés dans les conditions précitées.

Les valeurs susmentionnées sont celles qui ont été mesurées dans notre laboratoire, en conditions typiques. Elles peuvent changer sans avis préalable. Merci de nous demander de les confirmer en cas de toute utilisation spéciale.

Procédé d'Application

Appliquer l'adhésif **ISOGLUE 255** sur des surfaces propres, lisses, sèches, sans matières étrangères ni huile, graisse ou autres contaminants. Tester préalablement les surfaces peintes ou apprêtées pour s'assurer que l'isolant ne décollera pas après l'application. Nettoyer la surface de contact avec une brosse ou un chiffon propre. Bien remuer l'adhésif (pour obtenir un mélange uniforme sans sédiment et sans marbrure évidente) avant et pendant l'utilisation. Conserver l'adhésif à température ambiante avant utilisation, en cas d'exposition à des températures inférieures à 15 °C pendant une période prolongée.

Appliquer une couche adhésive uniforme sur les deux surfaces à assembler. Laisser les films adhésifs devenir secs mais collants au toucher, avant de joindre les surfaces (de 10 à 40 minutes après application de l'adhésif, en fonction de la température ambiante). Vérifier la sécheresse de l'adhésif en effectuant le test du doigt. S'assurer que l'isolant est dans la position souhaitée avant le premier contact des surfaces adhésives, l'adhésif pouvant former une liaison instantanée rendant difficile le repositionnement après contact. Exercer ensuite une pression modérée sur toute la surface de collage afin d'obtenir un contact total. Laisser sécher pendant 24 heures avant la mise en marche de l'équipement, l'application de revêtements, de ruban adhésif, etc.

Précautions

A températures inférieures à + 5 °C ou à forte humidité (supérieure à environ 80%), une condensation accrue peut se former sur les surfaces à coller ou sur les films adhésifs. Dans ce cas, le collage est déconseillé ou impossible. Vérifier en utilisant du papier absorbant (buvard ou papier crépon).

Réservé à usage professionnel seulement. Éviter la chaleur, les étincelles et les flammes nues et toujours assurer une ventilation adéquate. Fermer le récipient après utilisation.

Pour davantage d'informations, consultez la Fiche de Données de Sécurité.

Les informations, et notamment les recommandations relatives à l'application et à l'utilisation finale de ce produit, sont données de bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que nous avons acquises à ce jour des produits, lorsqu'ils sont correctement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales. Dans la pratique, les matériaux, les substrats et les conditions réelles du site peuvent tellement varier qu'aucune garantie de qualité marchande ou de convenance à un usage particulier, ni de responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit, ne peut être déduite de ces informations, de toute recommandation écrite ou de tout autre conseil fourni.

ISOPIPE® S.A.

www.isopipe.eu

GRÈCE
Siège social:
Nafpliou & Daskalogianni
144 52 Metamorfofi Attikis
T. : +30 210 28 28 603
F. : +30 210 28 19 210
E. : export@isopipe.gr

Usine:
73ème km Route Nat. Athènes - Lamia
341 00 Ritsona Halkida
T. : +30 22620 89 800
F. : +30 22620 72 006
E. : export@isopipe.gr

ESPAGNE
Barcelone:
C/ Costa i Deu 71 - 79 (esq. C/ Tamarit)
08205, Sabadell, Barcelone, Espagne

Madrid:
Calle Pedro Duque, 5,
Poligono Industrial GITESA,
28.814- Daganzo de Arriba (Madrid),
Communauté de Madrid

T. : +34 93 879 1195
F. : +34 93 879 1313
E. : pedidos@isopipe.es

ROYAUME-UNI
Siège social:
178 Seven Sisters Road
Londres N7 7PX
Royaume-Uni

Entrepôt:
Airfield Industrial Estate Warboys,
Huntingdon
Cambridgeshire PE28 2SH
Royaume-Uni

T. : +30 210 28 28 603
E: orders@isopipe.eu